



hard PVC spiraal, SH. D. (3 Sec.) = 78 ± 3, geschikt voor samendruk en slijtage (in overeenstemming met ISO 4649 < 150 mm3) van hydraulische slangen en bundelen van meerdere slangen.



**GLADDE
OPPERVLAKKEN** *****



FLEXIBILITEIT *****



SLIJT VASTHEID *****



TEMPERATUUR 10 ° C + 60 ° C met een piek op + 70 ° C
BEREIK -4° F +158° F



**CHEMISCHE
WEERSTAND** RIGID PVC



**WEERSTAND TEGEN
SAMENDRUKKING** *****



ZELFDOVEND UL94 V0



ANTI UV >200 h



**COMPRESSIE
GEWICHT** ≥130



OZON WEERSTAND



**CALCULATIE
METHODE** (buiten slang Ø mm/binnen Spiralina Ø
mm) x lengte mt = Spiralina mt

Ø NOMINALE	Ø O.D.	WANDIKTE	GEWICHT	TREKKRACHT NODIG VOOR REK VAN 100%	GEBUNDELDE SLANG Ø EST ERNO MIN-MAX	SPIRAAL SPOED	BESCHIKBAARHEID
mm	mm	mm	g/m	kg	mm	mm	
13x16	16.2	1.6	80	>3	12 - 18	11	OP VOORRAAD
16x20	19.5	1.7	100	>3	16 - 26	13	OP VOORRAAD
20x25	24.2	2.1	170	>3	20 - 27	14.5	OP VOORRAAD
24x29	28.5	2.5	240	>4	23 - 30	15	OP VOORRAAD
25x30	30	2.5	250	>4	25 - 33	15	OP VOORRAAD
27x32	32.2	2.6	295	>4	27 - 35	16	OP VOORRAAD
30x35	35.4	2.7	330	>4	30 - 35	18	OP VOORRAAD
35x40	40	2.8	420	>4	35 - 60	20.5	OP VOORRAAD
44x50	49.5	3	600	>4	35 - 75	23	OP VOORRAAD
56x63	63	3.5	850	>4	50 - 90	26	
65x75	72.5	4.3	1150	>5	60 - 120	30	OP VOORRAAD
80x90	91	5	1600	>5	75 - 200	35	OP VOORRAAD
100x112	115	5.5	2200	>5	90 - 220	46	OP VOORRAAD
120x132	136	6	2850	>5	110 - 240	50	OP VOORRAAD

Alle technische specificaties van toepassing op een temperatuur van 23° C ± 2° C (ISO 291). -Tolerantie op alle specificaties ± 5%.